



ARTESANO 500

VINIL-ACRÍLICA

PINTURA DE LÁTEX

EGG SHELL

CARTA TECNICA

Descripción del Producto

Es una pintura emulsionada elaborada a base de copolímero vinil-acrílico soluble en agua, de fino acabado egg shell, de muy buen poder cubriente y adherencia, excelente recubrimiento para interiores y exteriores.

Características

El mayor rendimiento en su tipo.
Ecológica.
Bajo olor.
Bajo VOC.
Fino acabado eggshell (semi-mate).
Interior-Exterior.
Excelente opción para profesionales en vivienda media y mantenimiento.

Usos

ZAAK Artesano 500 es una pintura para uso Arquitectónico, pudiendo aplicar en superficies de madera, mampostería (yeso, ladrillo, block, concreto etc.) interiores-exteriores y superficies metálicas para lo cual deberá de utilizar previamente con nuestro primario anticorrosivo.

Especificaciones

Diluyente: agua

Proporción: 15 % máximo

Color: 22 colores de línea y 468 colores con el sistema Color Collection Plus, la durabilidad de algunos colores en exteriores es limitada.

Secado: Tacto 45 min. a 25°C
Recubrir 60 min.
Duro 7 días.

Sólidos en peso: 48 a 51% según color
Sólidos en volumen: 31% a 40%

Rendimiento teórico: 5-6 m²/l a 3 milésimas (el rendimiento varía según superficie).

Espesor recomendado (húmedo): 5 milésimas.

Espesor recomendado (seco): 2 a 3 milésimas.

VOC: 45 a 50 g/L

Viscosidad: 6,500 – 7,000 CPS

Lavabilidad: mayor a 1,000 ciclos

Acabado: eggshell (semi-mate)

Brillo a 85°: 7 u.

Aplicación: por aspersion, rodillo y/o brocha

Tiempo de almacenamiento:

1 año bajo techo a temperatura de 10 a 40°C

Presentación: 1.0 L., 4.0 L, 19.0 L
200.0 L



ARTESANO 500 VINIL-ACRÍLICA PINTURA DE LÁTEX EGG SHELL

Preparación de la superficie

ACERO: En superficies nuevas deberá eliminarse cualquier contaminante pudiendo utilizar el limpiador para superficies metálicas ZAAK Desengrasante y Desoxidante, el cual puede aplicarse incluso con limpieza manual mecánica. Posteriormente se deberá aplicar una capa de primario SR1.

MAMPOSTERÍA: La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, humedad, pintura suelta, óxido, polvo, etc. En superficies nuevas de concreto es necesario dejarlas fraguar por lo menos 6 semanas, preparándolas con abrasivos o limpieza mecánica.

Debe aplicarse sobre superficie selladas con el primario **PA-02** ó **Block Cover**. En caso de existir alcalinidad deberá de neutralizar superficie con una solución de ácido muriático del 5% al 10% en agua, dejar secar. También puede aplicarse sobre sellador vinílico 7x1.

MADERA: Deberá estar libre de polvo, grasa, humedad o pintura suelta, asegurándose de una limpieza mecánica completa después de haber lijado la superficie.

Aplicación

Condiciones: Temperatura mayor a 10° C a una humedad relativa máxima del 85%.

Agitación: Agite perfectamente antes y durante la aplicación hasta que esté libre de asentamientos y homogénea la pintura.

Equipo de aplicación: Se recomienda con brocha o rodillo. y/o equipo Airless diluya hasta un 15% como máximo. Utilice una boquilla de 0.017" filtrando el producto antes de aplicarlo a una presión de 2800 psi, deje secar 1 hora entre mano y mano.

Advertencias

No se mezcle con ningún otro material

No diluya más de lo recomendado

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C

No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito. Acuda al medico

Garantía de Calidad

Zaak pinturas manifiesta que este producto esta formulado y fabricado en apego a las normas más estrictas de calidad, utilizando materias primas de la más alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL AREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO (614) 421-8544