



DRY FALL
BASE SOLVENTE
USO INDUSTRIAL
ANTICORROSIVO

CARTA TECNICA

Descripción del Producto

DRY FALL es un recubrimiento alquidálico, modificado para uso **interior**. La característica principal de este producto es que al aplicarse a una altura de 3 metros cae en forma de polvo (a 25°C y una H.R. de 50%), el cual puede ser eliminado con utilizar una escoba.

Características

Fácil aplicación.
Secado rápido.
Para Interiores.
Excelente adherencia.
Buena resistencia a la corrosión.
Muy buen cubrimiento.
Contribuye al cuidado del medio ambiente.
Alta reflectancia.
Forma polvo al caer desde una altura de 3m.

Usos

DRY FALL se aplica en muros y techos **interiores** de centros comerciales, almacenes, naves industriales, gimnasios, etc. Se aplica sobre acero, concreto, mampostería, block de concreto.

Especificaciones

Diluyente: Xilol, Tolueno o Thinner Z1

Proporción: 20 % máximo

Color: Blanco.

Secado: tacto 5 a 8 min. a 25°C HR 40%
Recubrir 1 hora; duro 24 horas.

Sólidos en peso: 58%

Rendimiento teórico: 6 a 7 m²/l a dos manos (3 milésimas).
(El rendimiento disminuye según la superficie y forma de aplicación).

Viscosidad: 4,000 cps a 25°C

Acabado: Mate.

Aplicación: Por aspersion.

Tiempo de almacenamiento:
1 año bajo techo a temperatura de 10 a 40°C

Presentación: 19.0 L y 200.0 L



DRY FALL BASE SOLVENTE USO INDUSTRIAL ANTICORROSIVO

Preparación de la superficie

ACERO: En superficies nuevas deberá eliminarse cualquier contaminante, pudiendo utilizar el limpiador para superficies metálicas ZAAK S-01, el cual puede aplicarse incluso con limpieza manual mecánica.

LAMINA: La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, pintura suelta, óxido, polvo, etc., pudiendo utilizar el limpiador para superficies metálicas ZAAK S-01, el cual puede aplicarse incluso con limpieza manual mecánica. Si es galvanizada, utilizar nuestro PROMOTOR DE ADHERENCIA.

Aplicación

Condiciones: Temperatura mayor a 10° C a una humedad relativa máxima del 85%

Agitación: Agite perfectamente antes y durante la aplicación hasta que el recubrimiento esté libre de asentamientos y logre una mezcla homogénea.

Equipo de aplicación: Por aspersion ya sea pistola de aire convencional o equipo airless siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo. No debe aplicarse con brocha.

SUPERFICIES REPINTADAS: La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, pintura suelta, óxido, polvo, etc. Podrá aplicarse sobre pintura que se encuentre en buenas condiciones de adherencia y apariencia, haciendo pruebas de compatibilidad para evitar la remoción de la capa de pintura previa.

Advertencias

No se mezcle con ningún otro material.

Evite chispas o flamas en los alrededores, los vapores de solvente pueden causar accidentes graves.

No diluya más de lo recomendado.

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o la humedad relativa es mayor a 85%.

No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito. Acuda al médico.

Garantía de Calidad

Zaak pinturas manifiesta que este producto esta formulado y fabricado en apego a las normas mas estrictas de calidad, utilizando materias primas de la mas alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL AREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO (614) 421-8544