



PINTURA DRY FALL BASE AGUA A6 ECOLÓGICA ALTO PODER CUBRIENTE

CARTA TECNICA

Descripción del Producto

Es una pintura formulada a base de emulsión acrílica modificada, para usar en interiores, al aplicarse a 3 metros de altura genera una brisa de polvo seco, permitiendo una fácil limpieza del área después de aplicar.

Características

Alta reflectancia a la luz en color blanco
Ecológica
Bajo olor
Fino acabado semimate
Interiores.
Niebla seca a 3 metros
Fácil limpieza
Abate el costo de electricidad por iluminación

Usos

Zaak Niebla Seca es para uso Industrial y Arquitectónico en **interiores**, pudiendo aplicarse en superficies de metal, madera y muros en construcciones tales como: Naves industriales, comerciales y almacenes hechos de acero estructural. Donde se requiera apariencia uniforme de las superficies usadas en construcciones. Por sus propiedades de niebla seca no se adhiere al piso, mobiliario o maquinaria, disminuyendo los costos de limpieza y contribuyendo a la reducción del costo de energía eléctrica gastada en iluminación (en color blanco). No se recomienda la exposición al exterior, debiendo estar techada la estructura pintada con Zaak Niebla Seca BA-06, en caso contrario pintar con el acabado anticorrosivo Zaak Galer 900.

Especificaciones

Diluyente: Agua
Proporción: 10 % máximo

Acabado: Semimate, reflectancia de luz 87% en color blanco
Color: Blanco y opcional en otros colores de acuerdo a necesidades.

Secado: A temperatura ambiente (25°C) y humedad relativa 50%
Al Tacto: 15 min.
Duro: 40 min.
Recubrir: 2 hrs.
Niebla seca: 3 metros

Sólidos en peso: 65% + - 1%

Sólidos por volumen: 43% + - 1%

Rendimiento teórico: 16 m²/l a 1 milésima seca en superficies lisas sin desperdicio (el rendimiento varía según superficie)
En aplicaciones por aspersion, las pérdidas de material pueden ser superiores a un 30%.

Espesor recomendado: 3 milésimas película seca

pH: 8.5 – 9.5
VOC: 42 g/L
Aplicación: Por aspersion

Numero de manos: 1 (en dos capas o pases)

Tiempo de almacenamiento:
1 año bajo techo a temperatura de 10 a 40°C

Presentación: Cubeta de 19.0 L
y Tambor de 200.0 L



PINTURA DRY FALL BASE AGUA A6 ECOLÓGICA ALTO PODER CUBRIENTE

Preparación de la superficie

ACERO: En superficies nuevas deberá eliminarse cualquier contaminante pudiendo utilizar el limpiador para superficies metálicas ZAAK S-01, el cual puede aplicarse incluso con limpieza manual mecánica. Posteriormente se deberá aplicar una capa de primario Strukto No. 1 o Strukto No. 2 según los requerimientos de secado.

MAMPOSTERÍA: La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, humedad, pintura suelta, óxido, polvo, etc. En superficies nuevas de concreto es necesario dejarlas fraguar por lo menos 6 semanas, preparándolas con abrasivos o limpieza mecánica

LÁMINA GALVANIZADA Y ALUMINIO:

Eliminar completamente cualquier contaminante como grasa, sales o suciedad con el limpiador para superficies metálicas ZAAK S-01 o con el limpiador base solvente ZAAK T-01. Para asegurar la adherencia sobre este tipo de superficies será necesario aplicar primario Universal Metal.

MADERA: Deberá estar libre de polvo, grasa, humedad o pintura suelta, asegurándose de una limpieza mecánica completa después de haber lijado la superficie. Se deberá aplicar un primario apropiado según el uso, pudiendo utilizar Polybar P No. 1 o a base de nitrocelulosa

Aplicación

Condiciones: Temperatura mayor a 10° C a una humedad relativa máxima del 85%

Agitación: Agite perfectamente antes y durante la aplicación hasta que la pintura esté libre de asentamientos y logre una mezcla homogénea.

Equipo de aplicación: No se recomienda con brocha o rodillo. Con equipo Airless diluya hasta un 10% como máximo, pudiendo utilizar una boquilla de 0.017" filtrando el producto antes de aplicarlo a una presión de 2800 psi, o siga las recomendaciones del fabricante del equipo, dejar secar 1 hora entre mano y mano.

Advertencias

No se mezcle con ningún otro material

No diluya más de lo recomendado

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o la humedad relativa es mayor a 85%.

No se aplique en días lluviosos.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito. Acuda al médico

Garantía de Calidad

Zaak pinturas manifiesta que este producto está formulado y fabricado en apego a las normas más estrictas de calidad, utilizando materias primas de la más alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL AREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO (614) 421-8544