PINTURA DRY FALL
BASE AGUA A9
ECOLÓGICA
RESISTENTE AL ÓXIDO

CARTA TECNICA

Descripción del Producto

Es una pintura formulada a base de emulsión acrílica modificada con pigmentos inhibidores de corrosión, para usar en interiores y temporalmente en exteriores, al aplicar a 3 metros de altura, genera una brisa de polvo seco, permitiendo fácil limpieza del área después de aplicar.

Características

Alta reflectancia a la luz en color blanco.
Ecológica.
Fino acabado semimate.
Uso en interiores.
Niebla seca a 3 metros de altura mínima.
Fácil limpieza.
Abate el costo de electricidad por iluminación.
Forma película anticorrosiva, permitiendo su uso temporal en exteriores.

Usos

ZAAK DRY FALL A9 es para uso industrial y arquitectónico, pudiendo aplicarse en superficies de metal, madera y muros en construcciones tales como:
Naves industriales, comerciales y almacenes hechos de acero estructural en donde se requiera apariencia uniforme de las superficies usadas en construcciones.
Por sus propiedades de niebla seca no se adhiere al piso, mobiliario o maquinaria, disminuyendo los costos de limpieza y contribuyendo a la reducción del costo de energía eléctrica gastada en iluminación (en color blanco).
El tiempo de exposición al exterior es limitado, debiendo techar la estructura pintada con ZAAK DRY FALL A9, en caso contrario, pintar con esmalte anticorrosivo ZAAK GALER 900.

Especificaciones

Diluyente: Agua.

Proporción: 10% máximo.

Acabado: Semimate.

Color: Blanco y opcional en otros colores de acuerdo a necesidades.

Secado: A temperatura ambiente (25°C)
y humedad relativa 50%:
tacto 15 min.
duro 40 min.
recubrir 2 hrs.
Niebla seca a 3 metros.

Sólidos en peso: 67 + - 1%

Rendimiento teórico: 6 m^2/l a dos manos (3 milésimas)
(el rendimiento varia según superficie y forma de aplicación.)

pH: 8.5 – 9.0

Aplicación: Por aspersión

Numero de capas recomendadas: 1
(aplicada a 2 manos o pases)

Espesor de película recomendado: 3 a 4 milésimas de pulgada de película seca.

Tiempo de almacenamiento:
1 año bajo techo a temperatura de 10 a 40°C

Presentación: Cubeta de 19.0 L
Y tambor de 200.0 L

PINTURA DRY FALL
BASE AGUA A9
ECOLÓGICA
RESISTENTE AL ÓXIDO

Preparación de la superficie

ACERO: En superficies nuevas deberá eliminarse cualquier contaminante pudiendo utilizar el limpiador para superficies metálicas ZAAK S-01, el cual puede aplicarse incluso con limpieza manual mecánica. Posteriormente se deberá aplicar una capa de primario STRUKTO o STRUKTO SR según los requerimientos de secado.

MAMPOSTERÍA: La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, humedad, pintura suelta, óxido, polvo, etc. En superficies nuevas de concreto es necesario dejarlas fraguar por lo menos 6 semanas, preparándolas con abrasivos o limpieza mecánica

LÁMINA GALVANIZADA Y ALUMINIO: Eliminar completamente cualquier contaminante como grasa, sales o suciedad, con el limpiador para superficies metálicas ZAAK S-01 o con el limpiador base solvente ZAAK T-01. Para asegurar la adherencia del DRY FALL A-9 sobre este tipo de superficies, será necesario aplicar el primario PROMOTOR DE ADHERENCIA.

MADERA: Deberá estar libre de polvo, grasa, humedad o pintura suelta, asegurándose de una limpieza mecánica completa después de haber lijado la superficie. Se deberá aplicar un primario apropiado según el uso, pudiendo utilizar Polybar P No. 1 o a base de nitrocelulosa

Aplicación

Condiciones: Temperatura mayor a 10° C a una humedad relativa máxima del 85%

Agitación: Agite perfectamente antes y durante la aplicación hasta que la pintura esté libre de asentamientos y logre una mezcla homogénea.

Equipo de aplicación: No se recomienda con brocha o rodillo. Con equipo Airless filtre el producto antes de aplicarlo. Siga las recomendaciones del fabricante del equipo de aplicación. Dejar secar 2 horas entre mano y mano.

Advertencias

No se mezcle con ningún otro material.

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o la humedad relativa es mayor a 85%.

No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al medico

Garantía de Calidad

Zaak pinturas manifiesta que este producto esta formulado y fabricado en apego a las normas mas estrictas de calidad, utilizando materias primas de la mas alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL AREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO (614) 421-8544