



MORDENTADOR PARA ACERO GALVANIZADO CFE P-17

CARTA TECNICA

Descripción del Producto

Es un producto, base solvente, formulado para preparar la superficie de acero galvanizado o aluminio incrementando la adherencia de los recubrimientos sobre este y cualquier otro tipo de superficies tersas o lisas.

Características

Secado rápido.
Excelente resistencia a la corrosión.
Fino acabado mate.
Muy buen anclaje.
Resiste temperaturas hasta de 200°C (seco)
Excelente desempeño en todo tipo de clima.
Ideal sobre lámina galvanizada, aluminio y otro tipo de superficies lisas.

Usos

El **MORDENTADOR PARA ACERO GALVANIZADO** es para uso industrial pudiendo aplicarse en superficies de acero galvanizado, aluminio, así como cualquier otro tipo de superficies lisas en general, previa limpieza con solventes para eliminar todo residuo de aceite, grasa, polvo y otros contaminantes.

Excelente como fondo en lámina galvanizada porque permite la adherencia de sistema de acabado dry fall o esmaltes alquidáticos.

Especificaciones

Color: Amarillo verdoso

Dilución: Alcohol etílico 10% máximo

Secado: A temperatura ambiente (25°C) y humedad relativa 50%:

Al tacto 15-18 minutos.
Para recubrir: 45-48 min.

Película seca recomendada: 0.5 milésimas por capa

Sólidos en volumen: 20.0% + / - 1.00%

Rendimiento teórico: 10 m²/Lt a 0.5 milésima (el rendimiento varía según superficie).

Acabado: Mate

Aplicación: Por aspersion

Numero de capas: 1

Número de componentes: 2

Relación Mezcla: 4:1 (4 parte A y 1 parte B) en volumen

Vida de mezcla: 8 horas

Tiempo de almacenamiento:

1 año bajo techo a temperatura de 10 a 38°C

Presentación: bote 4.0 L
cubeta 19.0 L
tambor 200.0 L



MORDENTADOR PARA ACERO GALVANIZADO CFE P-17

Preparación de la superficie

ACERO GALVANIZADO: En superficies nuevas deberá eliminarse cualquier contaminante pudiendo utilizar el limpiador para superficies metálicas ZAAK S-01, el cual puede complementarse incluso con limpieza manual o mecánica o algún otro disolvente, eliminando completamente grasas o aceites así como óxido y otros contaminantes.

En superficies usadas, deberá eliminarse cualquier residuo de óxido utilizando una lija o esmeril y luego limpiar la superficie con el limpiador ZAAK S-01 o algún otro disolvente para eliminar totalmente todo residuo de óxido, polvo, grasas o aceites u otros contaminantes.

Aplicación

Condiciones: Temperatura mayor a 10° C a una humedad relativa máxima del 85%

Mezcle en volumen, cuatro partes de base con una de solución agitando perfectamente hasta obtener una mezcla homogénea.

Filtrese el material con un tamiz de 30 a 60 mallas. Si es necesario, puede adelgazar el material con alcohol etílico sólo para control de viscosidad

Agitación: Agite perfectamente antes y durante la aplicación hasta que el primario esté libre de asentamientos y se logre una mezcla homogénea. Aplíquese con pistola de aire, con brocha de cerda y rodillo o equipo airless.

Equipo de aplicación: Producto listo para usarse, no requiere dilución. Utilizar boquilla 313 de equipo Graco, filtrar el producto antes de aplicar a una presión de 2000 psi, o siga las recomendaciones del fabricante de equipo.

Advertencias

No se mezcle con ningún otro material.

Cuidar la relación de mezcla en volumen 4:1

Producto inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flama. Contiene disolventes altamente tóxicos cuya exposición por cualquier vía o inhalación prolongada o reiterada, origina graves daños a la salud. No se deje al alcance de los menores de edad.

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o la humedad relativa es mayor a 85%.

No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión, no provoque el vómito, acuda al médico.

Garantía de Calidad

Zaak pinturas manifiesta que este producto esta formulado y fabricado en apego a las normas mas estrictas de calidad, utilizando materias primas de la mas alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL AREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO (614) 421-8544