



PRIMARIO PA-02 ANTI-ALCALIS BASE AGUA

CARTA TECNICA

Descripción del Producto

Es un primario elaborado a base de copolímeros acrílicos, soluble en agua y pigmento inerte, de buen acabado semi mate, de excelente lavabilidad, que proporciona excelente sellado y buen fondeo.

Características

Excelente como sellador y fondo.
Bajo olor Voc.
Ecológico.
Incrementa el rendimiento de la pintura final.
Interior-Exterior.
Mayor durabilidad y resistencia al desgaste
Muy buena elongación.
Forma una película ahulada y pigmentada de buena resistencia a la alcalinidad.
Corrige pequeñas fisuras de los aplanados.
Compatible con materiales de construcción

Usos

PA-02 ANTI-ALKALINIDAD es un primario multifuncional para uso Arquitectónico, pudiendo aplicarse en superficies de madera, mampostería (yeso, ladrillo, block, concreto etc.) en interiores-exteriores como primario y fondo que proporciona una mayor protección y durabilidad en los acabados dada su resistencia a los álcalis.

Especificaciones

Diluyente: Agua

Proporción: 20% y hasta 30 % máximo para superficies lisas.

Color: Blanco y es compatible con los tintes del sistema Color Collection Plus en tonos pastel.

Secado: Tacto 45 min. a 25°C
Recubrir 60 min.
Duro 7 días

Sólidos en peso: 56.08 + - 2%
Sólidos en volumen: 42.6 + -2%

Rendimiento teórico: 5 a 7 m²/l a 3 milésimas en superficie lisa.
(El rendimiento varía según superficie)
Espesor recomendado (húmedo): 4 a 6 milésimas.
Espesor recomendado (seco): 2 a 3 milésimas.

VOC: 45-50 g/L
Viscosidad: 6,000 a 7,000 CPS

Acabado: Semi Mate
Brillo a 85°: 10 u.

Aplicación: Por aspersion, rodillo y/o brocha

Tiempo de almacenamiento:
1 año bajo techo a temperatura de 10 a 40°C

Presentación: 4.0 L
19.0 L
200.0 L



PRIMARIO PA-02 ANTI-ALCALIS BASE AGUA

Preparación de la superficie

MAMPOSTERÍA: La superficie a sellar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, humedad, pintura suelta, óxido, polvo, etc. En superficies nuevas, de concreto, es necesario dejarlas fraguar por lo menos 6 semanas, preparándolas con abrasivos o limpieza mecánica.

Aplicación

Condiciones: Temperatura mayor a 10° C a una humedad relativa máxima del 85%

Agitación: Agite perfectamente antes y durante la aplicación hasta que el PRIMARIO esté libre de asentamientos y se logre una mezcla homogénea.

Equipo de aplicación: Se recomienda con brocha o rodillo. Con equipo Airless diluya hasta la cantidad recomendada y siga las recomendaciones del fabricante del equipo para utilizar la boquilla y presión adecuadas, filtrando el producto antes de aplicarlo.

MADERA: Deberá estar libre de polvo, grasa, humedad o pintura suelta, asegurándose de una limpieza mecánica completa después de haber lijado la superficie. Este primario no reemplaza a aquellos elaborados de nitrocelulosa, y se recomienda solo si el acabado final es una pintura acrílica o vinil-acrílica de uso arquitectónico.

Advertencias

No diluya más de lo recomendado.

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o la humedad relativa es mayor a 85%.

No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico

Garantía de Calidad

Zaak pinturas manifiesta que este producto está formulado y fabricado en apego a las normas más estrictas de calidad, empleando para su elaboración las mejores materias primas del mercado, buscando, en todo momento, la satisfacción total del usuario. Los datos técnicos, aquí expresados, son ciertos y precisos a nuestro mejor saber y entender a la fecha de emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL AREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO (614) 421-8544