



PRIMARIO ZAAK BLOCK COVER. ACRILICO

CARTA TECNICA

Descripción del Producto

Es un primario elaborado a base de un copolímero acrílico modificado, soluble en agua y pigmento inerte, de buen acabado semi satinado, de excelente resistencia, que proporciona un buen sellado y fondeo en una sola aplicación.

Características

Recubre y llena poros y pequeños espacios en superficies rugosas, dando un acabado más fino a las superficies.

Bajo olor y bajo VOC.

Ecológico.

Acabado semi-satinado.

Interior-Exterior.

Gran durabilidad.

Requiere de una pintura como acabado.

Compatible con pintura base agua.

Compatible con materiales de construcción.

Usos

PRIMARIO ZAAK Block-Cover es un primario multifuncional, para uso Arquitectónico, ideal para aplicarse en superficies de block, concreto, aplanados rugosos y en general en superficies de mampostería donde se requiera un acabado más fino y terso, en interiores-exteriores como primario y fondo.

Especificaciones

Diluyente: Agua

Proporción: Con rodillo, hasta 10 % máximo.
Con Airless, hasta 15% máximo.

Secado: tacto 45 min. a 25°C
duro 24 hrs.
total 7 días

Sólidos en peso: 70 + - 2%

Sólidos en volumen: 51 + -2%

Rendimiento teórico: 18-20 m²/l (1 mils. seca) en superficie lisa.
(El rendimiento varía según superficie)

Película recomendada: 3 a 5 mils. secas

pH: 8.3 -8.5

Peso Específico: 1.65 a 1.7 kg/Lt.

Acabado: semi-satinado.

Color: Blanco; puede entonarse solo con colorantes del sistema Color Collection plus en colores pasteles.

Aplicación: Con rodillo, brocha o aspersion (airless)

Tiempo de almacenamiento:
1 año bajo techo a temperatura de 10 a 40°C

Presentación: 4.0 L
19.0 L
200.0 L



PRIMARIO ZAAK BLOCK COVER ACRILICO

Preparación de la superficie

MAMPOSTERÍA: La superficie a sellar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, humedad, pintura suelta, polvo, etc. En superficies nuevas de concreto es necesario dejarlas fraguar por lo menos 6 semanas, preparándolas con abrasivos o limpieza mecánica. Si existe un elevado nivel de alcalinidad, debe lavar la superficie con una solución de agua y ácido muriático del 5% al 10%, enjuagar y secar perfectamente.

MADERA: Deberá estar libre de polvo, grasa, humedad o pintura suelta, asegurándose con una limpieza mecánica completa después de haber lijado la superficie.

Advertencias

No diluya más de lo recomendado ni mezcle con otras pinturas.

No agregue materiales extraños como caolines o cargas que alteren el producto

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o la humedad relativa es mayor a 85%.

No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito. Acuda al médico.

No deje este primario como acabado, se debe recubrir.

Aplicación

Condiciones: Temperatura mayor a 10° C y una humedad relativa máxima del 85%

Agitación: Mezcle perfectamente antes y durante la aplicación hasta que el PRIMARIO esté libre de asentamientos y logre una mezcla homogénea.

Equipo de aplicación: Se recomienda con rodillo o equipo airless, siguiendo en todo momento las recomendaciones del fabricante del equipo.

Garantía de Calidad

Zaak pinturas manifiesta que este producto esta formulado y fabricado en apego a las normas mas estrictas de calidad, utilizando materias primas de la más alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL AREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO (614) 421-8544