



TINTA AL ALCOHOL CONCENTRADA 8 a 1 EPTAC

CARTA TECNICA

Descripción del Producto

ZAAK Tinta al Alcohol Concentrada está elaborada a base de colorantes disueltos en alcohol, de secado rápido y gran penetración, la cual proporciona a las superficies de madera un cambio de tonalidad además de resaltar la veta de la madera.

Características

Gran concentración de pigmento
Se diluye 8 a 1
Excelente estabilidad de color en interiores
Libre de compuestos de plomo
Secado extra rápido
Fácil aplicación.
Gran variedad de colores
Proporciona profundidad, transparencia y muy buena definición de veta.

Usos

La Tinta al Alcohol Concentrada Zaak, es ideal para cualquier tipo de chapas o macizos de madera que requieran cambiar el color sin perder su veta y en la fabricación de todo tipo de mobiliario que se ocupe para interiores, así como también en superficies de madera de viviendas, oficinas, comercios y construcción en general.

Puede recubriese con cualquier tipo de sistema: alquidal, nitrocelulosa, poliuretano, etc.

Se recomienda para procesos de tipo americano y europeo.

Especificaciones

Diluyente: Tinner Americano

Proporción: 8 a 1

Colores: 9 colores de línea.

Densidad: 0.83 +/- 0.02

Rendimiento teórico: 80 – 96 m²/l en superficies lisas sin considerar desperdicios.

El rendimiento real de la tinta podría variar debido al tipo de superficie a entintar, rugosidad y porosidad de la superficie, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, desperdicios del material, etc.

En aplicaciones por aspersion, las pérdidas de material pueden alcanzar hasta un 70%

Sólidos en Peso: 10% - 12% (según color)

Tiempo de Secado: Tacto: 10 min
Recubrir: 2 – 3 hrs

Viscosidad a 25°C: 10–12 segundos C.F.#4

Aplicación: Por aspersion convencional

Tiempo de almacenamiento:
1 año bajo techo a temperatura de 10 a 35°C sin abrir.

Presentación:
1.0Lt.



TINTA AL ALCOHOL CONCENTRADA 8 a 1 EPTAC

Preparación de la superficie

Toda superficie antes de ser recubierta debe de cumplir con las siguientes condiciones.

- Libre de polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra, y cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie.
- No deberá existir humedad en la superficie.
- La superficie no deberá ser brillante ni pulida.

SUPERFICIES NUEVAS

- Lije la superficie en seco en dirección de la veta usando una lija para madera de grano grueso No. 180 ó 220 hasta que la superficie este lisa y tersa.
- Elimine con un trapo toda presencia de polvo.

Aplicación

Condiciones: La temperatura deberá ser mayor a 10° C y con una humedad relativa máxima del 85%. La superficie no deberá estar caliente.

Los rayos del sol nunca deberán estar de forma directa en la superficie durante la aplicación de la tinta.

Agite perfectamente la TINTA AL ALCOHOL CONCENTRADA ZAAK, incorporando perfectamente todo el material hasta que no se aprecie asentamiento, obteniendo una mezcla homogénea
Cuele la tinta antes de usarla.

Las TINTAS AL ALCOHOL CONCENTRADAS ZAAK se pueden diluir hasta 8 a 1, mezclar perfectamente la tinta con thinner hasta alcanzar el tono deseado.
El color final dependerá del color natural de la madera.

SUPERFICIES YA RECUBIERTAS

- Desprender la capa anterior, lijando o aplicando Removedor Industrial Lavable.
- Limpie perfectamente la superficie con Thinner.
- Dejar secar por completo y tratarla como superficie nueva.

Advertencias

No se mezcle con ningún otro material.

No diluya más de lo recomendado.

Producto inflamable manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o mayor de 43°C o la humedad relativa sea mayor a 85%.

No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito. Acuda al médico.

Garantía de Calidad

ZAAK PINTURAS manifiesta que este producto esta formulado y fabricado en apego a las normas más estrictas de calidad, utilizando materias primas de la mas alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. ESTE PRODUCTO ESTA GARANTIZADO EN CUANTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS PERO NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DEL MISMO, YA QUE EL ALMACENAJE Y USO O FORMA DE APLICACIÓN ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL, POR LO QUE EL USUARIO FINAL DEBE HACER SU PROPIA VALORACION. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL AREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO (614) 421-8544